

SCHULADUR® PCR GF 45

45% стекловолокно

Polybutylene Terephthalate + PET

A. Schulman Europe

Описание материалов:

45% glass fibre reinforced PBT/PET blend

Главная Информация			
UL YellowCard	E86615-488993		
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 45% наполнитель по весу		
Переработанное содержание	Да		
Метод обработки	Литье под давлением		
Идентификатор смолы (ISO 1043)	PBT PET-GF45		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.68	g/cm ³	ISO 1183/A
Плавкий объем-расход (MVR) (260°C/2.16 kg)	11.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Поглощение воды (Equilibrium, 23°C, 50% RH)	0.25	%	ISO 62
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	15500	MPa	ISO 527-2/1A/1
Tensile Stress (Break)	160	MPa	ISO 527-2/1A/5
Растяжимое напряжение (Break)	1.7	%	ISO 527-2/1A/5
Флекторный модуль ¹	16000	MPa	ISO 178
Флекторный стресс ²	250	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-30°C	8.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
23°C	8.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179/1eU
-30°C	50	kJ/m ²	ISO 179/1eU
23°C	50	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, not annealed	225	°C	ISO 75-2/Bf
1.8 MPa, not annealed	208	°C	ISO 75-2/Af
Викат Температура размягчения			
--	214	°C	ISO 306/A50

--	198	°C	ISO 306/B50
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Скорость горения	25	mm/min	ISO 3795
Классификация воспламеняемости			IEC 60695-11-10, -20
1.60 mm	HB		IEC 60695-11-10, -20
3.20 mm	HB		IEC 60695-11-10, -20
Индекс воспламеняемости провода свечения			IEC 60695-2-12
1.50 mm	700	°C	IEC 60695-2-12
3.00 mm	800	°C	IEC 60695-2-12
Температура зажигания провода свечения			IEC 60695-2-13
1.50mm, through	825	°C	IEC 60695-2-13
3.00mm, through	800	°C	IEC 60695-2-13

Дополнительная информация

1.)
Not for use in food contact applications2.)
Not for use in medical or pharmaceutical applications

NOTE

1. 2.0 mm/min
2. 2.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat