

MonoSol® D-7031 XR

Polyvinyl Alcohol

MonoSol, LLC

Описание материалов:

Mono-Sol® D-7031 XR is a proprietary film system (patent pending) comprising a layer of M-7031 polyvinyl alcohol film with a dispersible barrier layer. This unique film combines the properties of our standard cold-water-soluble M-7031 film with even better chemical resistance while at the same time preventing undesirable plasticizer migration. Mono-Sol® D7031 XR film conforms to U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR 180.1001 (d).

Главная Информация			
Формы	Пленка		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	38	µm	
Прочность на растяжение-MD (Break)	41.4	MPa	ASTM D882
Растяжимое удлинение-MD (Break)	410	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	730	g	ASTM D1709
Прочность на разрыв Elmendorf-MD	1800	g	ASTM D1922

Дополнительная информация
Modulus at 100% Elongation, ASTM D882: 2300 psiEquilibrium Moisture Content, Test Method Unspecified, 23°C, 50% R.H.: 5.8%Solubility, MSTM 205, 1.5 mil, 50°F Distilled Water: Disintegration, 12 sec; Dissolution, 30 secSolubility, MSTM 205, 1.5 mil, 75°F Distilled Water: Disintegration, 7 sec; Dissolution, 20 sec

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

