

ELASTOSIL® R 770/60

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Safety Applications, Automotive & Transportation

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Extrudates, Technical, Plastics and Rubber Processing

Главная Информация	
Характеристики	Огнестойкий
Используется	Уплотнение
	Промышленное применение
	Профили
Метод обработки	Прессформа сжатия
	Экструзия
	Пресс-форма
	Экструзионный профиль

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	White		
Плотность	1.52	g/cm ³	ISO 1183
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	65		DIN 53505
Прочность на растяжение	4.10	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	400	%	DIN 53504
Комплект сжатия	38	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	15.0	kN/m	ASTM D624B
Сопrotивление громкости	1.0E+15	ohms-cm	DIN IEC 93

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

