

## Axiall PVC 8552

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

A soft extrusion compound recommended for profiles, weatherstrips and sheeting. Also suitable for injection molding.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая гибкость Мягкий
Используется	Профили Лист
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.34	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	55		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant	2.93	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	8.62	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	400	%	ASTM D638

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура плавления	168	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

