

Trademark PE HD10950

High Density Polyethylene

Trademark Plastics Corporation

Описание материалов:

Trademark PE HD10950 is a High Density Polyethylene product. It can be processed by blow molding or sheet extrusion and is available in North America. Applications of Trademark PE HD10950 include containers, bags/liners, engineering/industrial parts, food contact applications and sheet. Characteristics include:

Food Contact Acceptable

High ESCR (Stress Crack Resistant)

Impact Resistant

Rigid

Главная Информация	
Характеристики	<p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)</p> <p>Высокая ударопрочность</p> <p>Высокая жесткость</p>
Используется	<p>Контейнеры</p> <p>Промышленные контейнеры</p> <p>Вкладыши</p> <p>Поддоны</p> <p>Лист</p>
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520
Формы	Гранулы
Метод обработки	<p>Выдвунное формование</p> <p>Экструзионный лист</p>

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.950	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	11	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (F50)	> 800	hr	ASTM D1693B
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	67		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	25.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 750	%	ASTM D638

Флекторный модуль	1170	МПа	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -75.0	°C	ASTM D746

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

