

## Axiall PVC 7840

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

General purpose molding and extrusion compound

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
Используется	Общее назначение		
Метод обработки	Экструзия		
	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.42 to 1.46	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра <sup>1</sup> (Shore A)	81 to 87		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant	7.24	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	9.79	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	230	%	ASTM D638
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	166	°C	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	166	°C	
NOTE			

1. Delayed

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

