

KRATON® D1118 B

Styrene Butadiene Block Copolymer

Kraton Polymers LLC

Описание материалов:

Kraton D1118 B is a clear, linear triblock copolymer based on styrene and butadiene with a polystyrene content of 33%. It is supplied from South America in the physical form(s) identified below.

Kraton D1118 BT - supplied as a porous pellet dusted with talc

Kraton D1118 B is used as a modifier of bitumen or thermoplastics and in compound formulations. It may also find use as an ingredient in formulating adhesives, sealants and coatings.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Блок сополимер		
Используется	Клеи		
	Модификация асфальта		
	Нанесение покрытия		
	Обувь		
	Модификация пластмасс		
	Герметики		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.938	g/cm ³	ISO 2781
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	10	g/10 min	ISO 1133
Антиоксидантная добавка	0.15 to 0.40	%	Internal Method
Содержание золы-Форма продукта "BT"	0.50 to 0.75	%	
Извлечение	< 1.0	%	Internal Method
Содержание полистирола	31 to 35	%	Internal Method
Вязкость раствора	470 to 790	mPa·s	Internal Method
Содержимое блока	78.0		
Испарители	< 1.0	%	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 10 sec)	74		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ¹ (300% Strain)	1.20	MPa	ISO 37

Tensile Stress ² (Yield)	1.70	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении ³ (Break)	600	%	ASTM D412

NOTE

1. measured on films cast from a solution in toluene
2. measured on films cast from a solution in toluene
3. measured on films cast from a solution in toluene

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

