

TOPAS® 8007F-600

Cyclic Olefin Copolymer

Topas Advanced Polymers, Inc.

Описание материалов:

Product Description

TOPAS 8007F-600 is a new robust film extrusion grade designed for blending with polyethylene (PE). It is an improved clarity amorphous resin with high stiffness, moisture barrier, chemical resistance, thermoformability and purity for food and general purpose applications. It is used in blends in both cast and blown processes, and in monolayer and multilayer products. Leading film applications include twist wrap, forming webs, protective packaging, shrink films and labels, and easy tear packaging. Industrial uses include formed PE and PP sheet products. For property enhancement at elevated temperatures, higher glass transition temperature (Tg) grades of TOPAS are recommended.

Selected Applications

Forming films (header bags, etc.)

Protective packaging

Shrink films and labels

Twist films

Decorative sheet

Food packaging

Food contact

Leading Attributes

Clarity, forming, barrier, purity, halogen-free

Stiffness for downgauging, improved forming

High shrink, low stress, gloss, toughness

Outstanding deadfold, clean cutting

Stiffness, chemical resistance, forming, even draw

Not manufactured with BPA, phthalates, or halogens

Broad regulatory compliance

Related Grades for Packaging and Film Extrusion

TOPAS 8007F-04 - ultimate clarity extrusion grade

TOPAS 8007F-400 - robust extrusion grade especially for PE blends

Главная Информация

Характеристики	Высокая чистота
	Влагостойкий
	Жесткий, высокий
	Подсветка
	Сополимер
	Хорошая химическая стойкость
	Хорошая прочность
	Соответствие пищевого контакта
	Высокая усадка
	Универсальный
	Без ВРА
	Аморфный
	Без галогенов
	Средняя прозрачность

Используется	Упаковка
	Пленка
	Этикетка
	Многослойная пленка
	Смешивание
	Литая пленка
	Лист
	Пищевая упаковка
	Универсальный

Рейтинг агентства	DMF 12132
	FDA FCN 405
	Европа 10/1/2011 12:00:00

Формы	Частицы
-------	---------

Метод обработки	Экструзионная пленка
	Выдувная пленка
	Литая пленка
	Термоформовка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.01	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			ISO 1133
190°C/2.16 kg	1.8	g/10 min	ISO 1133
230°C/2.16 kg	10	g/10 min	ISO 1133
Плавкий объем-расход (MVR)			ISO 1133
190°C/2.16 kg	2.00	cm ³ /10min	ISO 1133
230°C/2.16 kg	11.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Поглощение воды (Saturation, 23°C)	0.010	%	ISO 62
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	70	µm	
Модуль растяжения			ISO 527-3/1
MD: 70 µm, cast film	2100	MPa	ISO 527-3/1
TD: 70 µm, cast film	1700	MPa	ISO 527-3/1
Tensile Stress			ISO 527-3/50
MD: Fracture, 70 µm, cast film	55.0	MPa	ISO 527-3/50
TD: Fracture, 70 µm, cast film	50.0	MPa	ISO 527-3/50
Удлинение при растяжении			ISO 527-3/50
MD: Fracture, 70 µm, cast film	3.4	%	ISO 527-3/50

TD: Fracture, 70 µm, cast film	3.4	%	ISO 527-3/50
Скорость передачи водяного пара (70 µm, 23°C, Cast Film, 85% RH)	0.10	g·mm/m ² /atm/24 hr	ASTM F1249
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	78.0	°C	ISO 11357-2
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (60, 70.0 µm, cast film)	> 100		ISO 2813
Haze (70.0 µm, cast film)	> 2.0	%	ISO 14782
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Кормовая часть экструдера	20 - 60	°C	
Экструдер винт L/D Соотношение	> 28:1		
Зона цилиндра 1 темп.	200 - 210	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	200 - 210	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	200 - 210	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	200 - 210	°C	
Температура матрицы	220 - 230	°C	
Инструкции по экструзии			

Head pressure: P > 140 bar / 2000 psi; Fine screen packs as needed
 Screw speed: RPM > 50% nominal
 Screw design: Multi-purpose or barrier screw with mixing section
 Screw diameter > 60 mm / 2.5 inch
 Grooved Feed: Hot temperature: 120°C (248°F)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

