

# Rilsan® BECV0 P40 TL

Polyamide 11

Arkema

## Описание материалов:

Rilsan® BECV0 P40 TL is a Polyamide 11 (Nylon 11) product. It can be processed by extrusion and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America.

Characteristics include:

- Eco-Friendly/Green
- Good UV Resistance
- Heat Stabilizer
- High Viscosity
- Plasticized

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла UV Stabilizer		
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Стабилизация тепла Высокая вязкость Пластифицированный Содержание возобновляемых ресурсов		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы Порошок		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.04	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Поглощение воды			ASTM D570
24 hr	0.30	%	
Saturation	1.0	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	78		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	63.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	360	%	ASTM D638
Флекторный модуль	310	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-40°C	16	J/m	
23°C	430	J/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed)	41.1	°C	ASTM D648
Температура плавления	186	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

