

ELASTOSIL® LR 6240 A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, LSR

Architectural Textiles, Technical Textiles

Coating of Fabrics and Textiles, Technical Textiles

Technical Textiles, Technical Textiles

Tents, Technical Textiles

Главная Информация	
Используется	Нанесение покрытия
	Тканевые покрытия
	Нетканые покрытия
	Нетканые покрытия
Метод обработки	Покрытие
	Литье под давлением
	Литье под давлением (LIM)

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Clear/Transparent		
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	36		DIN 53505
Прочность на растяжение	2.60	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	290	%	DIN 53504
Комплект сжатия			
--	9.0	%	DIN ISO 815-B
--	71	%	DIN 53517
Tear Strength	5.20	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	71	%	DIN 53512
Электрическая прочность	19	kV/mm	DIN VDE 0303
Сопrotивление громкости	5.0E+14	ohms-cm	DIN VDE 0303
Коэффициент рассеивания (50 Hz)	0.014		DIN VDE 0303

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

