

LNP™ THERMOCOMP™ WC006 compound

30% углеродное волокно

Polybutylene Terephthalate

SABIC Innovative Plastics

Описание материалов:

LNP THERMOCOMP WC006 is a compound based on PBT resin containing 30% Carbon Fiber. Added feature of this grade is: Electrically Conductive.

Also known as: LNP* THERMOCOMP* Compound WC-1006

Product reorder name: WC006

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Углеродное волокно, 30% наполнитель по весу		
Характеристики	Электропроводящий		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.43	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Формовочная усадка			
Flow : 24 hr	0.10 to 0.30	%	ASTM D955
Across Flow : 24 hr	1.0 to 2.0	%	ASTM D955
Across Flow : 24 hr	1.2	%	ISO 294-4
Flow : 24 hr	0.23	%	ISO 294-4
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			
-- ¹	20000	MPa	ASTM D638
--	20700	MPa	ISO 527-2/1
Прочность на растяжение			
Yield	159	MPa	ASTM D638
Yield	158	MPa	ISO 527-2
Break	159	MPa	ASTM D638
Break	158	MPa	ISO 527-2
Удлинение при растяжении			
Yield	1.2	%	ASTM D638
Yield	1.3	%	ISO 527-2
Break	1.2	%	ASTM D638, ISO 527-2
Флекторный модуль			
--	15200	MPa	ASTM D790
--	17000	MPa	ISO 178
Flexural Strength			
--	207	MPa	ASTM D790

--	219	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			
23°C	43	J/m	ASTM D256
23°C ²	4.6	kJ/m ²	ISO 180/1A
Незубчатый изод Impact			
23°C	460	J/m	ASTM D4812
23°C ³	29	kJ/m ²	ISO 180/1U
Ударное устройство для дротиков			
23°C, Energy at Peak Load	8.40	J	ASTM D3763
--	2.40	J	ISO 6603-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
0.45 MPa, Unannealed, 3.20 mm	223	°C	ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed, 64.0 mm Span ⁴	223	°C	ISO 75-2/Bf
1.8 MPa, Unannealed, 3.20 mm	211	°C	ASTM D648
1.8 MPa, Unannealed, 64.0 mm Span ⁵	209	°C	ISO 75-2/Af
CLTE			ASTM E831, ISO 11359-2
Flow : -40 to 40°C	1.2E-5	cm/cm/°C	
Transverse : -40 to 40°C	6.8E-5	cm/cm/°C	
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	121	°C	
Время сушки	4.0	hr	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.050	%	
Задняя температура	221 to 232	°C	
Средняя температура	243 to 254	°C	
Передняя температура	260 to 271	°C	
Температура обработки (расплава)	238 to 266	°C	
Температура формы	82.2 to 98.9	°C	
Back Pressure	0.172 to 0.344	MPa	
Screw Speed	30 to 60	rpm	
NOTE			
1.	50 mm/min		
2.	80*10*4		
3.	80*10*4		
4.	80*10*4 mm		
5.	80*10*4 mm		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

