

Hostacom HKG 339N C12616

20% стекловолокно; 20% тальк

Polypropylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hostacom HKG 339N C12616 is a mixed filler grade, elastomer modified PP, with a 20% of glass fiber reinforcing and a 20% of talc filling, with good processability, excellent impact/stiffness balance and good dimensional stability. Please contact Basell for shrinkage recommendations. The product is available as a customized color matched, pellet form. This grade is delivered in C12616 color version.

This grade is not intended for medical, pharmaceutical, food and drinking water applications.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 20% наполнитель по весу Тальк наполнитель, 20% наполнитель по весу		
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Жесткий, хороший Хорошая ударопрочность Обрабатываемость, хорошая		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.22	g/cm ³	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	11	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, 23°C)	55.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль ¹ (23°C)	6200	MPa	ISO 178/A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-30°C	6.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
23°C	8.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	130	°C	ISO 75-2/A
NOTE			
1.	1.0 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

