

# YUNGSOX® PP 3040C

Polypropylene Impact Copolymer

Formosa Polypropylene

## Описание материалов:

YUNGSOX® PP 3040C is a Polypropylene Impact Copolymer (PP Impact Copolymer) material. It is available in Asia Pacific.

Important attributes of YUNGSOX® PP 3040C are:

Flame Rated

Impact Resistant

Copolymer

Good Stiffness

Typical applications include:

Containers

Consumer Goods

Food Contact Applications

Sporting Goods

Главная Информация			
UL YellowCard	E216959-229354		
Характеристики	Хорошая жесткость Высокая ударопрочность Сополимер удара Ударопрочность при низкой температуре		
Используется	Промышленные контейнеры Багаж Ведро Спортивные товары		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152		
Номер файла UL	E216959		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.5	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка	1.3 to 1.7	%	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	95		ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	27.5	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	400	%	ISO 527-2

Флекторный модуль	1080	МПа	ISO 178
<b>Воздействие</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Зубчатый изод Impact			ISO 180
-20°C	98	J/m	
23°C	390	J/m	
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Heat Deflection Temperature (1.8 МПа, Unannealed)	110	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	145	°C	ISO 306
<b>Воспламеняемость</b>	<b>Номинальное значение</b>		<b>Метод испытания</b>
Огнестойкость	НВ		UL 94

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

