

FRABUR 50 NAT

Polyolefin

Crosspolimeri S.p.A.

Описание материалов:

FRABUR is the trade-mark of our flame retardant halogen free polyolefine thermoplastic compounds suitable for fillers.

FRABUR 50 is a general purpose flame retardant filling compound,easy to process.

Certify: BS 6724, BS 7211

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий Общее назначение Хорошая технологичность Без галогенов		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Рейтинг агентства	BS 6724 BS 7211		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.65	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	> 4.00	MPa	IEC 60811
Растяжимое напряжение (Break)	> 40	%	IEC 60811
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	35	%	ASTM D2863
Halogen Content	0.200	%	IEC 60754-1
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	50.0 to 60.0	°C	
Время сушки	2.0 to 3.0	hr	
Зона цилиндра 1 темп.	80.0 to 90.0	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	100	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	105	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	110	°C	
Зона цилиндра 5 темп.	120	°C	
Температура матрицы	120	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

