

## Elvaloy® AC 1330

Ethylene Methyl Acrylate Copolymer

DuPont Packaging & Industrial Polymers

### Описание материалов:

Elvaloy® AC 1330 is a copolymer of ethylene and methyl acrylate. It is available in pellet form for use in conventional extrusion equipment designed to process polyethylene type resins.

| Главная Информация                                |                      |                   |                      |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Добавка   | Комбинация           |                   |                      |
| Характеристики                                    | Комбинация           |                   |                      |
| Формы   | Гранулы              |                   |                      |
| Метод обработки                                   | Экструзия            |                   |                      |
| Физический  | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания      |
| Удельный вес                                      | 0.950                | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792, ISO 1183  |
| Массовый расход расплава (MFR)<br>(190°C/2.16 kg) | 3.0                  | g/10 min          | ASTM D1238, ISO 1133 |
| Содержание метилакрилата                          | 30.0                 | wt%               |                      |
| Тепловой  | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания      |
| Пиковая температура плавления                     | 85.0                 | °C                | ASTM D3418, ISO 3146 |
| Экструзия   | Номинальное значение | Единица измерения |                      |
| Зона цилиндра 1 темп.                             | 135                  | °C                |                      |
| Зона цилиндра 2 температура.                      | 160                  | °C                |                      |
| Зона цилиндра 3 темп.                             | 185                  | °C                |                      |
| Зона цилиндра 4 темп.                             | 185                  | °C                |                      |
| Зона цилиндра 5 темп.                             | 185                  | °C                |                      |
| Температура адаптера                              | 185                  | °C                |                      |
| Температура расплава                              | 160 to 235           | °C                |                      |
| Температура матрицы                               | 185                  | °C                |                      |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

