

LIM™ 6050-D2

Silicone Rubber, LSR

Momentive Performance Materials Inc.

Описание материалов:

LIM6050-D2 liquid silicone rubber is a 2-component product formulated for use in liquid injection molding to high performance elastomeric parts. It is clear, but easily pigmentable with Momentive Performance Materials masterbatch colors. LIM6050-D2 offers convenient 1:1 mix ratio, high tear strength, and easy release from molds. Cure time is rapid, generally 10 to 40 seconds (@ 150-205°C) depending upon part size, configuration, and molding temperature.

Key Features and Benefits

LIM6050-D2 liquid silicone rubber is distinguished by the following properties:

High clarity for excellent visibility

Excellent tear strength

Convenient 1:1 mix ratio for use with automatic equipment

Rapid cure time: 10 to 40 seconds depending upon part size, configuration, and molding temperature

Wide range of molding temperatures: 150°C (302°F) to 205°C (400°F)

Excellent release from metal molds

Potential Applications

The combination of excellent clarity, tear strength and very high tensile strength makes this product suitable for a wide variety of applications.

Baby bottle nipples

Connector inserts

Seals

Flexible mounts

Valves

Sports goggles

Masks

Health care equipment

Camera parts

Coating metal rolls

Главная Информация

Характеристики	Быстрое лечение Хороший выпуск пресс-формы Хорошая прочность на разрыв Высокая четкость Высокая прочность на растяжение
Используется	Приложения для камеры Нанесение покрытия Разъемы Медицинские/медицинские приложения Уплотнения Спортивные товары Клапаны/Детали Клапана
Рейтинг агентства	BfR пищевой контакт, неуказанный рейтинг

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,2600

ISO 10993

USP класс VI

Номер файла UL	E205753
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Жидкость
Метод обработки	Литье под давлением (LIM)

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность ¹	1.11	g/cm ³

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость	HB	UL 94

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		

Part A	Mix Ratio by Weight: 1.0
Part B	Mix Ratio by Weight: 1.0

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет		
-- ²	Clear/Transparent	
-- ³	Clear/Transparent	
Срок службы горшка (20°C)	4300	min

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость по суше ⁴ (Shore A)	51	
Модуль растяжения ⁵ (100% Secant)	1.95	MPa
Прочность на растяжение ⁶	8.30	MPa
Удлинение при разрыве ⁷	480	%
Tear Strength ⁸ (Die B)	41.0	kN/m

NOTE	
1.	Molded 17 min @ 177°C (350°F)
2.	Part B
3.	Part A
4.	Molded 17 min @ 177°C (350°F)
5.	Molded 17 min @ 177°C (350°F)
6.	Molded 17 min @ 177°C (350°F)
7.	Molded 17 min @ 177°C (350°F)
8.	Molded 17 min @ 177°C (350°F)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

