

BB-AMIDE 5036

Polyamide

BB Resins S.r.l.

Описание материалов:

BB-AMIDE 5036 a high viscosity reactive polyamide resin.

This product is designed for use with solid or liquid epoxy resins to give tough, chemical resistance, thermoset coatings using room temperature cure.

BB-AMIDE 5036/epoxy resins systems are used in maintenance coatings and high solids formulations.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Хорошая прочность Высокая вязкость Средняя реактивность	
Используется	Нанесение покрытия	
Внешний вид	Янтарь	
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	
Цвет Gardner	< 10.0	
Вязкость брукфилда (25 °C)	35.0 to 45.0	Pa·s
Активный контент	100	%
Значение амина	340 to 370	mg KOH/g
Mixing Ratio		
with liquid epoxy resin	50 to 70	%
with solid epoxy resin	30	%
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Срок службы горшка		
25°C ¹	95	min
25°C ²	1400 to 2900	min
NOTE		
1.	on 200 g mass with liquid epoxy resin	
2.	on 200 g mass with solid epoxy resin	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

