

INCOLOR TPE45AOM

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Infinity LTL Engineered Compounds

Описание материалов:

TPE 45A SHORE HARDNESS FOR CHEMICAL BOND OVERMOLD OF ABS, PC, PC/ABS, PROPIONATE, ACRYLIC AND NYLONS

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.978	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	45		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	4.14	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	750	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	24.5	kN/m	ASTM D624
Интъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	68.3 - 71.1	°C	
Время сушки	4.0	hr	
Задняя температура	185 - 191	°C	
Средняя температура	193 - 199	°C	
Передняя температура	196 - 202	°C	
Back Pressure	0.345 - 0.689	MPa	
Отношение винта L/D	20.0:1.0		
Инструкции по впрыску			

Screw Speed: Medium to Fast

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

