

ENFLEX VU-424-55A

Polypropylene + EPDM Rubber

Ravago Group

Описание материалов:

Economical, vulcanized EPDM/PP series

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.970	g/cm ³	ISO 2781
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	55		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 37
100% Strain	1.20	MPa	
300% Strain	2.30	MPa	
Tensile Stress (Break)	5.00	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	600	%	ISO 37
Tear Strength	28	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия			ASTM D395B
23°C, 22 hr	15	%	
70°C, 22 hr	36	%	
100°C, 22 hr	69	%	
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе (125°C, 336 hr)	1.8	%	ISO 188
Изменение растяжения при разрыве воздуха (125°C, 336 hr)	610	%	ISO 188
	-3.0		
Изменение твердости по суше в воздухе (Shore A, 125°C, 336 hr)	-3.0		ISO 188
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-55.0	°C	ISO 974
Maximum Dynamic Service Temperature	135	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

