

## Starpylen HZ 30WF2

30% древесное волокно

Polypropylene

Eurostar Engineering Plastics

### Описание материалов:

Starpylen HZ 30WF2 is a 30% Wood Fiber Reinforced Polypropylene Injection Molding Resin (also known as HZ30WF2).

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Древесное волокно, 30% наполнитель по весу		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.01	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	5.0	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2300	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Yield)	29.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	3.5	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	2680	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength <sup>1</sup> (23°C)	17	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	70.0	°C	
Время сушки	3.0	hr	
Задняя температура	185 to 195	°C	
Средняя температура	185 to 195	°C	
Передняя температура	185 to 195	°C	
Температура обработки (расплава)	185 to 195	°C	
Температура формы	30.0 to 50.0	°C	
NOTE			
1.	80*10*4 sp=62mm		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

