

# Braskem PP H105-03NA

Polypropylene Homopolymer

Braskem Europe GmbH

## Описание материалов:

Braskem H105-03NA Polypropylene Resin is a homopolymer developed for sheet extrusion and subsequent thermoforming. Braskem H105-03NA Polypropylene Resin is used in applications requiring excellent optical performance (clarity, gloss), stiffness, high temperature resistance, antistatic and organoleptic properties.

Applications for Braskem H105-03NA Polypropylene Resin:

Vending cups, dairy pots, trays for biscuits, chocolates and fruits

Blister packaging

Regulatory Information

Braskem H105-03NA Polypropylene Resin should comply with EU, No 10/2011. The appropriate regulations should be consulted for more detailed information.

Главная Информация			
Рейтинг агентства	ЕС без 10/2011		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионный лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.2	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, Injection Molded)	35.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield, Injection Molded)	11	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (Injection Molded)	1600	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C, Injection Molded)	5.5	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature <sup>1</sup> (0.45 MPa, Unannealed)	120	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения <sup>2</sup>	156	°C	ISO 306/A
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, Injection Molded)	63		ASTM D2457
Haze (Injection Molded)	35	%	ASTM D1003
NOTE			
1.	Injection Molded		
2.	Injection Molded		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

