

## Acrylloy 7

Acrylic

Spartech Plastics

### Описание материалов:

An economy grade of impact modified acrylic, Acrylloy 7 exhibits good impact strength, high stiffness, outstanding clarity and excellent fabrication properties. Well suited for sign, glazing, automotive aftermarket, and display applications.

Главная Информация			
Добавка	Модификатор удара		
Характеристики	Хорошая ударопрочность		
	Хорошая технологичность		
	Хорошая жесткость		
	Высокая четкость		
	Модификация удара		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Декоративные дисплеи		
	Дисплеи		
	Остекление		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.17	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	110		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2620	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	48.3	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2620	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	99.3	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	32	J/m	ASTM D256
Gardner Impact (23°C)	8.13	J	ASTM D3029
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 4.57 mm)	85.0	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	

Огнестойкость	НВ	UL 94
<b>Оптический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Метод испытания</b>
Блестящий Гарднер	90	ASTM D523

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

