

Prime Polypro™ F113G

Polypropylene Homopolymer

Prime Polymer Co., Ltd.

Описание материалов:

Prime Polypro™ F113G is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) product. It can be processed by film extrusion or injection molding and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of Prime Polypro™ F113G include fabrics/fibers, film, household applications and yarn. Primary characteristic: rigid.

Главная Информация			
UL YellowCard	E167245-312438		
Характеристики	Высокая жесткость		
Используется	BCF пряжа		
	Двухосно-ориентированная пленка		
	Товары для дома		
	Мононити		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.910	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла	100		ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1600	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	37.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	120	%	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	5.5	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	110	°C	ISO 75-2/B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

