

Karina BLACK PVC COMPOUND 802D48/ 1-IS

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

PVC COMPOUND FLEXIBLE AT LOW TEMPERATURES, RECOMMENDED FOR AUTOMOTIVE WIRES AND CABLES RECOVERING.

Главная Информация			
Характеристики	Гибкость при низкой температуре		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Кабельный кожух		
	Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.26 to 1.30	g/cm ³	IEC 60811-1-3
Цвет	0.00OK		ME 12
Цвет A	-0.690 to 0.910		ME 12
Цвет b	-1.53 to 0.0700		ME 12
Color L	27.5 to 29.1		ME 12
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	80 to 84		NBR 7456
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	> 15.7	MPa	IEC 60811-1-1
Растяжимое напряжение (Yield)	> 250	%	IEC 60811-1-1
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости ²	> 1.0E+13	ohms-cm	ASTM D257
NOTE			
1.	24 hr		
2.	24 hr		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

