

Lotrine® LDPE MG70

Low Density Polyethylene

QAPCO

Описание материалов:

Lotrine® LDPE MG70 is a Low Density Polyethylene product. It can be processed by injection molding and is available in Africa & Middle East or Europe. Applications of Lotrine® LDPE MG70 include additive/masterbatch, coating applications, engineering/industrial parts and food contact applications.

Characteristics include:

REACH Compliant

Food Contact Acceptable

Good Flexibility

Good Processability

High Flow

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Приемлемый пищевой контакт Хорошая гибкость Хорошая технологичность Высокий поток Глянцевый 		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Нанесение покрытия Маточная смесь Тонкостенные детали 		
Рейтинг агентства	<ul style="list-style-type: none"> EC 1907/2006 (REACH) Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520 		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	70	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	1.5 to 2.5	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	6.00	MPa	
Break	10.0	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	200	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Викат Температура размягчения	78.0	°C	ASTM D1525
Пиковая температура кристаллизации (DSC)	101	°C	ASTM E794
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	150 to 170	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

