

DAI-EL™ G-7262 (GN-20)

Fluoroelastomer

DAIKIN AMERICA, INC.

Описание материалов:

DAI-EL G-7262 (GN-20) is a cure-incorporated copolymer with low Mooney viscosity. It is designed especially for injection molding of seals and other complex shapes, where higher elongation at molding temperatures provides easy part demolding.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Хороший выпуск пресс-формы Высокое удлинение		
Используется	Уплотнения		
Внешний вид	Крем Белый		
Формы	Плита		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Удельный вес	1.81	g/cm ³	
Вязкость Mooney (ML 1+10, 121°C)	23	MU	
Содержание фтора	66	%	
Низкая температура ломкости-TR10	-18	°C	ASTM D1329
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	
Твердость дюрометра			
Shore A ¹	73		
Shore A ²	74		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ³ (100% Strain, 25°C)	3.90	MPa	
Прочность на растяжение			
Yield, 25°C ⁴	11.6	MPa	
Yield, 25°C ⁵	12.2	MPa	
Удлинение при растяжении			
Break, 25°C ⁶	270	%	
Break, 25°C ⁷	290	%	
Комплект сжатия			ASTM D395B
200°C, 70 hr ⁸	20	%	
200°C, 70 hr ⁹	23	%	

NOTE

1.	ODR, Strain: 3°, Test time: 12 min
2.	MDR 2000, Strain: 0.5°, Test time: 6 min
3.	ODR, Strain: 3°, Test time: 12 min
4.	ODR, Strain: 3°, Test time: 12 min
5.	MDR 2000, Strain: 0.5°, Test time: 6 min
6.	ODR, Strain: 3°, Test time: 12 min
7.	MDR 2000, Strain: 0.5°, Test time: 6 min
8.	MDR 2000, Strain: 0.5°, Test time: 6 min
9.	ODR, Strain: 3°, Test time: 12 min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

