

Braskem PP TR3020F

Polypropylene Random Copolymer

Braskem America Inc.

Описание материалов:

Sub-group

Random Copolymer

Description

High flexural modulus

Applications

Suggested uses include film and extrusion blow molding processes, compounding

Главная Информация	
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Случайный сополимер
Используется	Уплотнение
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдвунное формование Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield, Injection Molded)	29.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Yield, Injection Molded)	13	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant ³ (Injection Molded)	1070	MPa	ASTM D790A

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, Injection Molded)	75	J/m	ASTM D256A

NOTE	
1.	51 mm/min
2.	51 mm/min
3.	1.3 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

