

# PRIMALENE WPP522

Low Density Polyethylene

Southern Polymer, Inc.

## Описание материалов:

A film grade low density polyethylene

Applications:

Liners

Trash bags

Masking films

Features:

Good impact

Good processability

Good sealability

Good drawdown

Slip: zero

Antiblock: zero

Главная Информация			
Характеристики	<p>Хорошая просадка</p> <p>Хорошее тепловое уплотнение</p> <p>Хорошая ударпрочность</p> <p>Хорошая технологичность</p> <p>Низкая плотность</p>		
Используется	<p>Сумки</p> <p>Пленка</p> <p>Вкладыши</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.1	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения	> 1.0		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	32	µm	
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	180	g	
TD	120	g	
Скорость передачи кислорода	5400	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24 hr	ASTM D3985
Скорость передачи водяного пара	15	g/m <sup>2</sup> /24 hr	ASTM F1249
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Викат Температура размягчения	95.6	°C	ASTM D1525
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (60°)	85		ASTM D2457
Haze	8.5	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

