

Chansieh Phenolic J-361

Древесная мука

Phenolic

Chansieh Enterprises Co., LTD.

Описание материалов:

Chansieh Phenolic J-361 is a Phenolic material filled with wood flour. It is available in Asia Pacific for injection molding.

Typical applications include:

Appliances

Automotive

Electrical/Electronic Applications

Kitchenware

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Древесная мука		
Используется	Приборы Автомобильные Приложения Электрическое/электронное применение Кухонные принадлежности		
Внешний вид	Красный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.42 to 1.46	g/cm ³	JIS K6915
Видимая плотность	0.62 to 0.67	g/cm ³	JIS K6915
Формовочная усадка	1.0 to 1.2	%	JIS K6915
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный стресс	78.5 to 98.1	MPa	JIS K6915
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Impact Strength	24.5 to 34.3	J/m	JIS K6915
Деформация	> 160	°C	JIS K6915
Insulation Resistance			JIS K6915
Boiling	1.0E+7 to 1.0E+8	ohms	
Normal	1.0E+9 to 1.0E+10	ohms	
Heat Resistance	180	°C	JIS K6915
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Электрическая прочность	9.0 to 11	kV/mm	JIS K6915

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

