

Hipolyene 3040 B (M)

Минеральный

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

Zylog Plastalloys

Описание материалов:

Hipolyene 3040 B (M) is a Thermoplastic Polyolefin Elastomer (TPO (POE)) material filled with mineral. It is available in Africa & Middle East or Europe. Important attributes of Hipolyene 3040 B (M) are:

RoHS Compliant

Good UV Resistance

UV Stabilized

Typical application of Hipolyene 3040 B (M): Automotive

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный		
Добавка	UV Stabilizer		
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Используется	Автомобильные Приложения		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.920	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	6.0	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток (24 hr)	1.5	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 23°C)	70		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	22.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	95	%	ASTM D638
Флекторный модуль ³	834	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ⁴	27.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	12	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение		
Стабильность тепла-Долгосрочный срок	Complies to auto OE requirement		
NOTE			
1.	50 mm/min		
2.	50 mm/min		
3.	1.4 mm/min		
4.	1.4 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

