

HANWHA EVA 1159

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

Hanwha Chemical

Описание материалов:

HANWHA EVA 1159 is manufactured by Dow autoclave high pressure process and designed for variety of extrusion coating application such as thermal film(Laminex film) and flexible film etc. EVA 1159 is well known for its excellent processability and high quality assurance.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая адгезия Хорошая просадка Хорошая технологичность Термогерметичность при низкой температуре Оптика		
Используется	Нанесение покрытия Пленка		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1350 (a)(1)		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионное покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.949	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	18	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	28.0	wt%	Internal Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	13.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	920	%	ASTM D638
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура инициализации уплотнения	70.0	°C	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -76.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	46.0	°C	ASTM D1525
Пиковая температура плавления	71.0	°C	ASTM D3417
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Допустимая скорость нанесения покрытия ¹ (230°C)	> 5.0	m/sec	
Вырез-в ² (230°C)	90.0	mm	

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	160 to 220	°C
Зона цилиндра 3 темп.	160 to 220	°C
Зона цилиндра 5 темп.	160 to 220	°C
Температура адаптера	220	°C
Температура матрицы	220	°C

NOTE

- 100 m/min line speed, 80 kg/hr output
- 100 m/min line speed, 80 kg/hr output

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat