

Laprene® 8K1000A65

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

SO.F.TER. SPA

Описание материалов:

Laprene® 8K1000A65 is a Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer (SEBS) material. It is available in Europe, Latin America, or North America. Primary attribute of Laprene® 8K1000A65: REACH Compliant.

Typical application of Laprene® 8K1000A65: Engineering/Industrial Parts

| Главная Информация | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-----------------|
| Используется | Инжекционный метод литья | | |
| Рейтинг агентства | EC 1907/2006 (REACH) | | |
| Внешний вид | Натуральный цвет | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.03 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 3 sec) | 65 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Устойчивость к истиранию | 75.0 | mm ³ | DIN 53516 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Комплект на растяжение | 6 | % | ASTM D412 |
| Tensile Stress ¹ (100% Strain) | 2.10 | MPa | ASTM D412 |
| Прочность на растяжение ² | 8.50 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении ³ (Break) | 570 | % | ASTM D412 |
| Tear Strength ⁴ | 35.0 | kN/m | ASTM D624 |
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура сушки | 80.0 | °C | |
| Время сушки | 2.0 | hr | |
| Задняя температура | 210 | °C | |
| Средняя температура | 220 | °C | |
| Передняя температура | 230 | °C | |
| Температура сопла | 230 | °C | |
| Температура формы | 30.0 to 50.0 | °C | |
| NOTE | | | |
| 1. | Die C | | |
| 2. | Die C | | |
| 3. | Die C | | |
| 4. | Die C | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

