

## Kumho KTR KTR 103

Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

Korea Kumho Petrochemical Co., Ltd.

### Описание материалов:

KUMHO KTR ® 103 polymer is a linear block copolymer based on styrene and butadiene with bound styrene of 31.5% mass. It is supplied as a physical form of porous pellets.

| Главная Информация                               |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| Характеристики                                   | Блок сополимер       |                   |
| Формы  | Гранулы              |                   |
| Физический                                       | Номинальное значение | Единица измерения |
| Удельный вес                                     | 0.938                | g/cm <sup>3</sup> |
| Массовый расход расплава (MFR)<br>(200°C/5.0 kg) | < 1.0                | g/10 min          |
| Содержание золы                                  | 0.1                  | wt%               |
| Oil Content                                      | 0.0                  | wt%               |
| Вязкость раствора <sup>1</sup> (25°C)            | 2.0                  | Pa·s              |
| Содержание Стирола                               | 31.5                 | wt%               |
| Летучее вещество                                 | 0.50                 | wt%               |
| Твердость  | Номинальное значение | Единица измерения |
| Твердость дюрометра (Shore A, 5 sec)             | 75                   |                   |
| Эластомеры                                       | Номинальное значение | Единица измерения |
| Tensile Stress (300% Strain)                     | 3.24                 | MPa               |
| Прочность на растяжение (Break)                  | 25.5                 | MPa               |
| Удлинение при растяжении (Break)                 | 740                  | %                 |

### NOTE

1. 25 wt% in toluene

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

