

## PADNOS RNY370RE

36% GlassMineral

Polyamide 66

Padnos, Inc.

### Описание материалов:

PADNOS RNY370RE is a Polyamide 66 (Nylon 66) product filled with 36% glass\mineral. It can be processed by injection molding and is available in North America.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекло \ минеральное, 36% наполнитель по весу		
Формы	Перемолоть		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.44	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (235°C/2.16 kg)	3.1	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	0.65	%	
Across Flow	1.5	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	129	MPa	ASTM D638, ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield)	2.7	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	6190	MPa	ISO 178
Flexural Strength (Break)	172	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод ударная прочность	5.7	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления (DSC)	260	°C	ISO 3146

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

