

Braskem PP C706-21NAHP

Polypropylene Impact Copolymer

Braskem Europe GmbH

Описание материалов:

Braskem C706-21NA HP Polypropylene Resin is a high performance impact copolymer developed for thin wall injection moulding. Braskem C706-21NA HP Polypropylene Resin is a high flow impact copolymer with high stiffness, attractive impact resistance and excellent antistatic properties. As a result of the excellent mouldability of Braskem C706-21NA HP Polypropylene Resin, short injection cycle times are possible.

Applications for Braskem C706-21NA HP Polypropylene Resin:

Thin wall containers

Pails

Household and appliances components

Flower pots

Filters

Filter housings

Complies with:

EU, No 10/2011

U.S. FDA FCN 843

Consult the regulations for complete details.

Главная Информация			
Рейтинг агентства	EC без 10/2011 FDA FCN 843		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	21	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, Injection Molded)	27.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield, Injection Molded)	8.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (Injection Molded)	1450	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-20°C, Injection Molded	4.5	kJ/m ²	
0°C, Injection Molded	5.0	kJ/m ²	
23°C, Injection Molded	8.0	kJ/m ²	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature ¹ (0.45 MPa, Unannealed)	100	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения ²	151	°C	ISO 306/A

NOTE

- | | |
|----|------------------|
| 1. | Injection Molded |
| 2. | Injection Molded |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

