

## Generic PUR-Est/eth,TDI

Polyurethane (Polyester/Polyether mix, TDI)

Generic

### Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PUR-Est/eth,TDI

This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (23°C)	70 to 90	ASTM D2240	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain, 23°C)	1.54 to 33.1	MPa	ASTM D412
Комплект сжатия	23 to 42	%	ASTM D395
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Терморегулирующая вязкость	370 to 6400	cP	ASTM D2393
Время демолд	15 to 180	min	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

