

Huaфон JF-P-5175 / JF-I-5118

Polyurethane (Polyester based)

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

Characteristics: Medium to low hardness.

Applications: For casual shoes and sandals.

Главная Информация		
Добавка	Неуказанная добавка	
Характеристики	Средняя твердость	
Используется	Обувь	
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность ¹	0.550 to 0.600	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость		
Asker A : 23°C	57.0 to 62.0	
Asker C : 23°C	70.0 to 75.0	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 98 to 100	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет ²	Clear/Transparent	
Плотность		
40°C ³	1.16 to 1.18	g/cm ³
40°C ⁴	1.18 to 1.20	g/cm ³
Вязкость		
40°C ⁵	0.20 to 0.50	Pa·s
40°C ⁶	0.60 to 1.0	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	> 6.00	MPa
Удлинение при разрыве	> 400	%
Tear Strength	> 25.0	kN/m
NOTE		
1.	Molded Density	
2.	Part B	
3.	Part A	

4.	Part B
5.	Part B
6.	Part A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

