

Lustran SAN CN25

Styrene Acrylonitrile

Styrolution

Описание материалов:

Suspension SAN Grade for Use in Compounding

Lustran SAN CN grades are natural color, styrene-acrylonitrile copolymers supplied in bead form.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер		
Используется	Уплотнение		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Сферы		
Метод обработки	Уплотнение		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR)			ISO 1133
220°C/10.0 kg	76	g/10 min	
230°C/3.8 kg	25	g/10 min	
Acrylonitrile Content	29.0	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	60.3	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль	3900	MPa	ISO 178
Флекторный стресс ¹	83.5	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод Impact	270	J/m	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	112	°C	ISO 306/A
NOTE			

1. Break

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

