

Axiall PVC 8895

Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

General purpose extrusion compound formulated for good UV light stability.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Используется	Общее назначение		
Метод обработки	Экструзия		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра ¹ (Shore A)	86 to 92	ASTM D2240	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant	11.0	МПа	ASTM D638
Прочность на растяжение	18.6	МПа	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	310	%	ASTM D638
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	182	°C	
NOTE			
1.	Delayed		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

