

## MAZMID B 153 SP40

40% полезных ископаемых

Polyamide 6

Mazzaferro Indústria e Comércio de Polímeros e Fibras Ltda.

### Описание материалов:

MAZMID B 153 SP40 is a Polyamide 6 (Nylon 6) product filled with 40% mineral. It can be processed by injection molding and is available in Latin America. Typical application: Automotive.

Characteristics include:

Flame Rated

Good Aesthetics

Heat Stabilizer

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Минеральный, 40% наполнитель по весу			
Добавка	Стабилизатор тепла			
Характеристики	Хорошая поверхность			
	Стабилизация тепла			
	Болезненный			
Используется	Автомобильные Приложения			
Внешний вид	Черный			
	Доступные цвета			
	Серый			
	Натуральный цвет			
Метод обработки	Литье под давлением			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.45	--	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.80 to 1.0	--	%	ASTM D955
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.80 to 0.90	--	%	ASTM D570
Твердость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	115	105		ASTM D785
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	6700	3500	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	85.0	60.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	5.0	20	%	ASTM D638

Флекторный модуль	6200	2800	МПа	ASTM D790
Flexural Strength	135	80.0	МПа	ASTM D790
<b>Воздействие</b>	<b>Сухой</b>	<b>Состояние</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Зубчатый изод Impact	45	90	J/m	ASTM D256
<b>Тепловой</b>	<b>Сухой</b>	<b>Состояние</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Температура отклонения при нагрузке				ASTM D648
0.45 МПа, Unannealed	180	--	°C	
1.8 МПа, Unannealed	135	--	°C	
Температура непрерывного использования	90.0 to 100	--	°C	
Температура плавления	212 to 214	--	°C	
<b>Электрический</b>	<b>Сухой</b>	<b>Состояние</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Сопротивление громкости	1.0E+12	--	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	15	--	kV/mm	ASTM D149
<b>Воспламеняемость</b>	<b>Сухой</b>	<b>Состояние</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Огнестойкость (1.60 mm)	V-2	--		UL 94

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

