

## Jam PE 10Y02

Linear Low Density Polyethylene

Jam Petrochemical Company

### Описание материалов:

Jam PE 10Y02 is a Linear Low Density Polyethylene product. It can be processed by cast film and is available in Africa & Middle East. Applications of Jam PE 10Y02 include film and wrap.

Главная Информация			
Используется	Литая пленка Пленка Эластичная пленка		
Метод обработки	Литая пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.910 to 0.912	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.2	g/10 min	ASTM D1238
Flow Rate Ratio	32.0		ASTM D1238
Fish Eye	100	No./m <sup>2</sup>	
Titanium	3	ppm	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield, 25 µm, Blown Film	10.0	MPa	
TD : Yield, 25 µm, Blown Film	9.00	MPa	
MD : Break, 25 µm, Blown Film	32.9	MPa	
TD : Break, 25 µm, Blown Film	23.1	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 25 µm, Blown Film	560	%	
TD : Break, 25 µm, Blown Film	650	%	
Ударное падение Dart (25 µm, Blown Film)	110	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 25 µm, Blown Film	320	g	
TD : 25 µm, Blown Film	400	g	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 25.0 µm, Blown Film)	76		ASTM D1790
Haze (25.0 µm, Blown Film)	3.0	%	ASTM D1003
Yellowness Index (0.0250 mm)	-1.5	YI	ASTM D1925

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

