

Hostacom ERC 342N E1

10% полезных ископаемых

Polypropylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hostacom ERC 342N NAT is a 10% mineral filled, impact modified grade for interior applications with excellent impact/stiffness balance, good flowability properties and very good scratch resistance. It has an outstanding blooming resistance at elevated temperatures and also low odour and low carbon emissions. The grade is available in natural and coloured, pellet form.

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Минеральный, 10% наполнитель по весу | | |
| Добавка | Модификатор удара | | |
| Характеристики | Хороший поток Хорошая ударопрочность Хорошая жесткость Модификация удара Низкий уровень выбросов Низкий и без запаха Не Цветущий Устойчивость к царапинам | | |
| Используется | Автомобильные Приложения Детали интерьера автомобиля | | |
| Внешний вид | Доступные цвета Натуральный цвет | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.970 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 17 | g/10 min | ISO 1133 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield, 23°C) | 21.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| Флекторный модуль ¹ (23°C) | 1600 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность | | | ISO 179/1eA |
| -30°C | 3.2 | kJ/m ² | |

| 23°C | 16 | kJ/m ² | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed) | 50.0 | °C | ISO 75-2/A |
| Викат Температура размягчения | 135 | °C | ISO 306/A50 |
| NOTE | | | |

1. 2.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

