

CP PRYME® Polypropylene PPH100NA-20M

Polypropylene Homopolymer

Chase Plastics Services Inc.

Описание материалов:

CP PRYME® Polypropylene PPH100NA-20M is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) product. It can be processed by injection molding and is available in North America. Typical application: Food Contact Applications.

Characteristics include:

Food Contact Acceptable

Homopolymer

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Гомополимер		
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.898	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	31.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	10	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	1310	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	27	J/m	ASTM D256

NOTE

1.	51 mm/min
2.	51 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

