

Axiall PVC 22871

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Non-lead, category 5 flexible CMR jacket over HDPE inners.

Главная Информация			
Используется	Кабельный кожух Гибкий кабель с гнездом Применение проводов и кабелей		
Типы проводов	CMR		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.48 to 1.52	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра ¹ (Shore A)	84 to 90		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	16.5	MPa	
100% Strain	11.0	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	300	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение максимального удлинения в воздухе ² (100°C, 240 hr)	-20	%	UL 1581
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-23.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	37	%	ASTM D2863
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	185	°C	
NOTE			
1.	Delayed		
2.	30 mil		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

