

RALUPOL® UP 802

Стекловолокно

Thermoset Polyester

RASCHIG GmbH

Описание материалов:

Glass-fibre reinforced Polyester moulding compound

Low mould shrinkage and post-shrinkage, good electrical values, good mechanical strength, good heat resistance

Primary application(s): moulded parts in electrical engineering

This product meets the allowed upper limits for heavy metals and PCAs and also conforms to the requirements of the EU directives 2002/95 (RoHS), 2002/96 (WEEE) and 2006/122 (PFOS)

Identification according to ISO 14530-1: UP (GF10 + MD60) - (GF20 + MD50)

DIN 7708: UP 802

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Стекловолокно
Характеристики	Хорошие электрические свойства
	Хорошая прочность
	Низкая усадка
	Средняя термостойкость
Используется	Электрические детали
Рейтинг агентства	EC 2002/96/EC (WEEE)
	EC 2006/122/EC
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS
Формы	Гранулы
Метод обработки	Прессформа сжатия
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.90 to 2.10	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	0.75 to 1.00	g/cm ³	ISO 60
Формовочная усадка-Поток			ISO 2577
-- ¹	0.40 to 0.70	%	
-- ²	0.20 to 0.50	%	
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	< 0.50	%	ISO 62
Post Shrinkage ³	< 0.10	%	ISO 2577
Максимальная температура обслуживания			IEC 60216
<50 h	210	°C	

20,000 h	170	°C	
Давление прессования прессформы	> 10.0	MPa	
Compression Molding Temperature	165 to 180	°C	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			ISO 527-2
Compression Molded	6000 to 9000	MPa	
Injection Molded	6000 to 9000	MPa	
Tensile Stress			ISO 527-2
Compression Molded	35.0 to 60.0	MPa	
Injection Molded	40.0 to 70.0	MPa	
Флекторный модуль			ISO 178
Compression Molded	8000 to 12000	MPa	
Injection Molded	8000 to 12000	MPa	
Флекторный стресс			ISO 178
Compression Molded	80.0 to 100	MPa	
Injection Molded	100 to 120	MPa	
Сжимающее напряжение	150 to 200	MPa	ISO 604
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
Compression Molded	2.5 to 3.5	kJ/m ²	
Injection Molded	3.0 to 4.0	kJ/m ²	
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179/1eU
Compression Molded	5.0 to 10	kJ/m ²	
Injection Molded	8.0 to 11	kJ/m ²	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
1.8 MPa, Unannealed	> 175	°C	ISO 75-2/A
8.0 MPa, Unannealed	125 to 150	°C	ISO 75-2/C
CLTE-Поток (50 to 100°C)	1.0E-5 to 2.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
Теплопроводность	0.90 to 1.1	W/m/K	ASTM E1461
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+12 to 1.0E+13	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости	1.0E+13 to 1.0E+14	ohms-cm	IEC 60093
Электрическая прочность	25 to 35	kV/mm	IEC 60243-1
Относительная проницаемость			IEC 60250
	6.00		
100 Hz	5.00		

5.00

1 MHz 4.00

Коэффициент рассеивания IEC 60250

100 Hz 0.010 to 0.030

1 MHz 0.010 to 0.030

Дуговое сопротивление PLC 4 ASTM D495

Comparative Tracking Index 600 V IEC 60112

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Огнестойкость (1.60 mm, Tested by RASCHIG)	HB		UL 94
--	----	--	-------

Индекс воспламеняемости провода свечения	960	°C	IEC 60695-2-12
--	-----	----	----------------

Температура зажигания провода свечения	930	°C	IEC 60695-2-13
--	-----	----	----------------

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
----------	----------------------	-------------------

Средняя температура	50.0 to 70.0	°C
Передняя температура	80.0 to 100	°C
Температура обработки (расплава)	100 to 115	°C
Температура формы	165 to 180	°C
Back Pressure	1.00 to 1.50	MPa
Screw Speed	70 to 100	rpm

NOTE

- | | |
|----|--------------------|
| 1. | Compression Molded |
| 2. | Injection Molded |
| 3. | 168 h / 110°C |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

