

DynaMix™ PD5501

Ethylene Tetrafluoroethylene Copolymer

Polymer Dynamix

Описание материалов:

ETFE Resin

Features:

Excellent Chemical Resistance

Good Dimensional Stability

Excellent Processability

Applications:

Aviation

Industrial

Wire & Cable

Sporting Goods

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Хорошая стабильность размеров Хорошая технологичность		
Используется	Применение самолетов Промышленное применение Применение проводов и кабелей		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.74	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (265°C/5.0 kg)	4.6	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	46.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	370	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1170	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	No Break		ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	265	°C	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (1.50 mm)	V-0		UL 94
Индекс кислорода	30 to 32	%	ASTM D2863

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

