

Buna® EP T 2450

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

LANXESS Corporation

Описание материалов:

Ethylene-propylene-diene rubber (EPDM), with ethylidene norbornene (ENB) as diene; amorphous; very low viscosity, designed for injection molding applications where low temperature performance is required.

Главная Информация			
Характеристики	Низкая вязкость Аморфный		
Формы	Сумка		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.858	g/cm ³	ASTM D792
Вязкость Mooney (ML 1+8, 100°C)	29 - 41	MU	ASTM D1646
Ethylene Content	55.0 - 63.0	wt%	ASTM D3900
Содержание этилидена норборнена (ENB)	3.4 - 4.6	wt%	ASTM D6047

Дополнительная информация

Total Ash, ISO 247/ASTM D5667: <0.5%Stabilizer: Non-stainingVolatile Matter, ISO 248/ASTM D5668: <0.75 wt%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat