

## New-prene™ 6190B

Polypropylene + EPDM Rubber

Total Polymer Vision (Suzhou) Co., LTD

### Описание материалов:

A black color UV resistant EPDM/PP thermoplastic vulcanizate. This material combines good physical properties and chemical resistance for use in extrusion applications. It is EU Directive 2002/95/EC (RoHS) compliant. It is polyolefin based and completely recyclable..

Главная Информация			
Добавка	UV Stabilizer		
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Перерабатываемый материал		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.950	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	90		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Break)	13.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	560	%	ASTM D412
Комплект сжатия (70°C, 22 hr)	52	%	ASTM D395
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	No Break		ASTM D256
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость	HB		UL 94
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	80.0	°C	
Время сушки	3.0	hr	
Зона цилиндра 1 темп.	165	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	175 to 190	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	180 to 220	°C	
Температура расплава	170 to 230	°C	
Температура матрицы	180 to 220	°C	
NOTE			

- |    |            |
|----|------------|
| 1. | 500 mm/min |
| 2. | 500 mm/min |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

