

PRIMALLOY® A1710

Thermoplastic Elastomer

Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.

Описание материалов:

PRIMALLOY® A1710 is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Primary attribute of PRIMALLOY® A1710: Good Adhesion.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая адгезия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.03	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	10	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка ¹			Internal Method
Across Flow : 2.00 mm	0.60	%	
Flow : 2.00 mm	0.80	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суху (Shore A)	77		ISO 7619
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	13.0	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	790	%	ISO 37
Комплект сжатия ² (70°C, 22 hr)	72	%	ISO 815
NOTE			
1.	120x120x2 mm test plaque		
2.	6 sheets (each thickness = 2mm)		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat