

Durethan® BKV 130 GIT DUS008 900116

30% стекловолокно

Polyamide 6

LANXESS Corporation

Описание материалов:

PA 6, 30 % glass fibers, injection molding, improved impact strength, GIT/WIT

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 30% наполнитель по весу			
Характеристики	Хорошая ударопрочность			
Метод обработки	Литье под давлением			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.36	--	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка				ISO 294-4
Across Flow : 280°C, 2.00 mm ¹	0.50	--	%	
Across Flow : 120°C, 2 hr, 2.00 mm ²	0.15	--	%	
Flow : 280°C, 2.00 mm ³	0.20	--	%	
Flow : 120°C, 2 hr, 2.00 mm ⁴	0.060	--	%	
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	9000	5000	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Break, 23°C)	160	95.0	MPa	ISO 527-2/5
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	3.4	7.5	%	ISO 527-2/5
Флекторный модуль ⁵ (23°C)	8500	4900	MPa	ISO 178/A
Флекторный стресс ⁶				
3.5% Strain	230	122	MPa	ISO 178/A
23°C	256	145	MPa	ISO 178
Flexural Strain at Flexural Strength ⁷ (23°C)	4.1	6.3	%	
ISO Shortname	PA 6-HI, GR, 14-090, GF30	--		ISO 1874
Residual Moisture Content	0.030 to 0.12		%	Karl Fisher
Пленки	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Энергия прокола пленки				ISO 6603-2
-- ⁸	2.50	--	J	

-- 9	3.80	--	J	
Сила прокола пленки				ISO 6603-2
-- 10	770	--	N	
-- 11	935	--	N	
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность				ISO 179/1eA
-30°C	10	10	kJ/m ²	
23°C	15	20	kJ/m ²	
Charpy Unnotched Impact Strength				ISO 179/1eU
-30°C	65	60	kJ/m ²	
23°C	85	85	kJ/m ²	
Зубчатый изод ударная прочность				ISO 180/1A
-30°C	10	10	kJ/m ²	
23°C	15	15	kJ/m ²	
Незубчатый изод ударная прочность				ISO 180/1U
-30°C	60	55	kJ/m ²	
23°C	75	60	kJ/m ²	
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature				
0.45 MPa, Unannealed	210	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	195	--	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	200	--	°C	ISO 306/B120
Температура плавления ¹²	220	--	°C	ISO 11357-3
CLTE				ISO 11359-2
Flow : 23 to 55°C	2.0E-5	--	cm/cm/°C	
Transverse : 23 to 55°C	9.0E-5	--	cm/cm/°C	
Инъекция	Сухой	Единица измерения	Метод испытания	
Температура сушки-Сушилка для сухого воздуха	80.0		°C	
Время сушки-Сушилка для сухого воздуха	2.0 to 6.0		hr	
Температура обработки (расплава)	260 to 290		°C	
Температура формы	80.0 to 100		°C	
NOTE				

1.	60x60x2; MT 80°C; 600 Bar
2.	60x60x2
3.	60x60x2; MT 80°C; 600 Bar
4.	60x60x2
5.	2.0 mm/min
6.	2.0 mm/min
7.	Pull Rate: 2 mm/min; 50% RH
8.	-30°C
9.	23°C
10.	-30°C
11.	23°C
12.	10°C/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

